

MASILLA TITANLUX FLEXIBLE CON FIBRA



Código de producto : 05T 2053

Descripción

Pasta para relleno, sellado y armado de fisuras y grietas con movimiento. Extraordinaria flexibilidad, reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni fisura. Gran adherencia, elasticidad permanente. Se puede acabar con cualquier pintura, excepto Epoxi o poliuretanos al disolvente.

Campos Aplicación

Interior y exterior. Para superficies de yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas.

Datos técnicos

Color (UNE EN ISO 11664-4)	Grisaceo
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,15 - 1,25 Kg/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 24 horas por mm de capa (según espesor y condiciones ambientales)
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	Después de seco
Métodos de Aplicación	Llana o espátula
Limpieza de Utensilios	Agua. Inmediatamente después de usar.
Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)	3 mm máximo por capa
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Teñido	Tinte Universal TITAN máx 4 %
Presentación	Tubo 200 ml y tarro 600 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien antes de usar. Aplicar directamente o con una espátula. No aplicar sobre soportes con humedad permanente. Para grandes espesores aplicar en capas sucesivas.

Fisuras: aplicar con llana o espátula. Introducir **Masilla Titanlux Flexible** en la fisura y puentearla con un espesor de capa de 0,3 a 3mm.

Grietas: ensancharlas, eliminar el polvo e imprimir. Aplicar **Masilla Titanlux Flexible** con llana o espátula en capas consecutivas perpendiculares para evitar que queden bolsas de aire. Aplicar en exceso para que el sobrante pueda ser alisado con espátula o llana a ambos lados de la grieta, dejar una banda de unos 3 cm. de ancho y saliente de 5 cm. a cada lado de la grieta. Aplicar un espesor de capa de 0,3 - 3mm, con el fin de conseguir el refuerzo y puenteo adecuado.

Las grietas muy anchas y profundas deben tratarse previamente con **Masilla Titanlux de Relleno**. Una vez seco lijar y proceder con el acabado.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase

original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobre coste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2016-04 La presente edición anula las anteriores.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631 F- 95, H. nº B-45052. Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

