

# QUILOSA PROFESSIONAL BP-390

## CÉSPED ARTIFICIAL Adhesivo PU 2K



Adhesivo de poliuretano bicomponente para el pegado de césped artificial. Excelente resistencia a la intemperie y la humedad. Destinado a la instalación de aplicaciones de jardinería y deportivas. Uso interior y exterior. Aplicable sobre soleras con hasta un 4% de humedad.

### VENTAJAS

- Sin disolventes ni plastificantes para el pegado de césped artificial.

### USO RECOMENDADO

- Sellado de juntas en césped artificial.
- Sellado en todos los materiales.

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Valor
líquido pastoso	+
Parámetro	Valor
Viscosidad, 23°C [mPa*s]	25000 - 35000
Tiempo de vida [min]	100
Tiempo abierto [s]	85
Rendimiento [g/m <sup>2</sup> ]	500

### INSTRUCCIONES DE USO

Antes de la aplicación, lea atentamente las instrucciones de seguridad descritas en la Hoja de Seguridad del producto.

#### Preparación de la superficie

- Preparar la superficie limpiándola de polvo y otros restos de suciedad.

1/3

#### SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.  
28521 Rivas, Madrid-España  
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4  
4050 - 144 Porto - Portugal  
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com  
www.quilosa.com



## Preparación del producto

- Mezclar 10 partes en peso del componente A con 1 parte del componente B.
- Remover enérgicamente hasta obtener una mezcla homogénea.

## Aplicación

- Temperatura mínima de aplicación de 10 °C.
- Aplique el adhesivo de manera uniforme sobre una de las superficies utilizando una espátula dentada, un raspador, un rodillo, un sistema de aplicación de cordones, etc.
- Ensamblar las piezas y presionarlas.

## Trabajos después de completar la aplicación

- Las herramientas se pueden limpiar con disolventes como tolueno, acetato de etilo o metiletilcetona mientras el producto está todavía fresco. Una vez endurecido se deben utilizar sistemas mecánicos para limpiar las herramientas.

## Notas / limitaciones

- La viscosidad de la mezcla aumenta gradualmente con el tiempo.
- El tiempo abierto y el tiempo útil de la mezcla pueden variar en función de las condiciones ambientales (temperatura y humedad).
- Cualquier material no conocido por el usuario, bajo el punto de vista de adherencia, debe ser ensayado previamente o bien consultar a nuestro Departamento Técnico.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica.

## TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

Se recomienda almacenarlo a una temperatura de entre 5 y 25 °C.

Almacenar en su envase original cerrado.

Evitar el contacto con la humedad.

## DATOS DEL CATÁLOGO

Capacidad nominal / talla / tamaño	Color	Número de piezas por paquete colectivo	Número de piezas por palé	Índice	Código EAN
11 kg	verde	1	480	10043371	8411729392062

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Nocivo si se inhala.

Este producto contiene isocianatos, por lo que debe utilizarse en zonas con una adecuada ventilación, evitando respirar los vapores y el contacto con la piel o los ojos.

Se deben utilizar guantes y gafas de seguridad al manipular el producto.

Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.

### SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.  
28521 Rivas, Madrid-España  
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4  
4050 - 144 Porto - Portugal  
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com  
www.kuilosa.com