



## PISCINAS AL CLOROCAUCHO

Fecha: 30/05/2022

### • DESCRIPCIÓN

Pintura en medio disolvente de buena calidad, formulada especialmente a base de resinas de clorocaucho puras para el pintado de piscinas de obra nueva, o que ya hayan sido pintadas con nuestra pintura a base de clorocaucho.

### • PROPIEDADES

Excelente adherencia, resistencia a la alcalinidad, a los agentes atmosféricos, y a los productos químicos utilizados normalmente en el tratamiento del agua de las piscinas; así como buena cubrición, rendimiento, aplicación, secado y propiedades antialgas en la película de pintura.

### • APLICACIONES

Para la decoración y protección de piscinas de obra nueva, o ya pintadas con nuestra pintura a base de clorocaucho, cuando se desee aplicar la calidad del clorocaucho en la piscina.

### • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores:	Blanco y Azul Intenso.
Acabado:	Liso y mate.
Nivelación:	Buena.
Adherencia:	Excelente.
Brochabilidad:	Buena.
Secado:	25 ± 15 minutos 25 ± 8°C.
Repintado:	5 horas mínimo.
Viscosidad:	90 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10°C (UNE 48.076).
Densidad:	1,56 ± 0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Finura:	7,5 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendimiento:	5-7 m <sup>2</sup> /kg y mano.
Dureza:	Excelente.
Utensilios:	Limpieza con Disolvente Clorocaucho o Disolvente Universal.

C.O.V.: Valor límite de la UE para el producto (cat.A/i): 500 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 500 g/L.

## ● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Nuevas: Eliminar el polvo, los desconchados, etc. y siempre deben estar las superficies completamente secas antes de pintar.
- Pintadas: Con nuestra pintura, eliminar las partes en mal estado y limpiar y dejar secar la superficie. Con pintura al agua, aplicar encima nuestra Pintura Acrílica al Agua para Piscinas.

En caso de desconocerse la naturaleza de la pintura con que se ha pintado anteriormente la piscina, recomendamos utilizar nuestra Pintura de Piscinas al Agua, preparando debidamente la superficie como se indica en las especificaciones de la ficha técnica del producto. La limpieza de la piscina ha de realizarse limpiando con agua a presión y eliminando con un cepillo y productos antialgas/antifúngicos las manchas que pueda presentar por este tipo de microorganismos. No recomendamos el uso de sulfamán en la limpieza de las piscinas debido a su toxicidad y el ataque hacia la superficie.

## ● MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajando con Disolvente Clorocaucho (15-20%) y una segunda mano con un 5-10% Disolvente Clorocaucho. Se aplica a brocha, rodillo o pistola, evitando las paredes calientes o el pleno sol para asegurar una aplicación correcta. Para diluir el producto, emplear solamente nuestro Disolvente Clorocaucho.

## ● RECOMENDACIONES

- Para el caso de piscinas en las que se desconozca el tipo de pintura con que se hayan pintado anteriormente recomendamos utilizar nuestra Pintura de Piscinas al Agua, preparando debidamente la superficie como se indica en las especificaciones de la ficha técnica del producto.
- No apto para piscinas de Liner.
- Remover el contenido hasta homogeneizar correctamente el producto.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%.
- Esperar un mínimo de 7 días antes de proceder al llenado de la piscina.
- No aplicar sobre superficies recalentadas por los rayos solares.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.

## ● PRESENTACIÓN

Disponible en envase de 5kg y 20kg. Color: Blanco y Azul.

## ● ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5°C y 35°C).

## ● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Pinturas Blatem, S.L.  
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

