

# COLOUR PAINT P-5000

Código de producto: Z19 0001



## Descripción

Revestimiento plástico especial para fachadas de gran resistencia a la intemperie. Resistente al salitre. Autolavable. Con conservante antimoho.

## Datos Técnicos

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Naturaleza                          | Acrílica Estirénica                       |
| Acabado                             | Mate                                      |
| Uso                                 | Exterior – Interior                       |
| Color (UNE EN ISO 11664-4)          | Blanco                                    |
| Densidad (UNE EN ISO 2811-1)        | 1,505 – 1,565 kg/l                        |
| Rendimiento (UNE 48282)             | 3 – 8 m <sup>2</sup> /l                   |
| Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)    | 30 – 60 minutos                           |
| Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283) | 6 – 8 horas                               |
| Métodos de Aplicación               | Brocha, rodillo y airless                 |
| Diluyente                           | Agua                                      |
| Condiciones de aplicación, HR<80%   | +10°C - +30°C                             |
| Teñido                              | Tinte al agua universal                   |
| Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3) | 43 – 44 %                                 |
| COV (UNE EN ISO 11890-2)            | 2004/42/IIA (c) (75/40) Max. COV's 18 g/l |
| Presentación                        | Envase de 4L y 12L                        |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Ensayos

**Determinación del poder cubriente. UNE-EN ISO 6504-3:2021.**

CLASE 1. Clasificación según UNE-EN 13300:2002.

**Determinación de la resistencia al frote en húmedo. UNE-EN ISO 11998:2007.**

CLASE 2. Clasificación según UNE-EN 13300:2002.

## Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.  
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.  
No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.  
No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio. PINTURAS EUROSOL no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.

## Modo de Empleo

### Superficies no preparadas:

*En superficies en buen estado:* aplicar una primera capa diluida con un 10 – 15% de agua, aplicando una segunda sin diluir.

*Sobre superficies en mal estado:* sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

*Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado:* es recomendable aplicar una primera capa de BARNIZ FIJADOR ACRÍLICO, según las indicaciones de su respectiva ficha técnica.

### Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10 – 15% de agua, después aplicar la segunda capa sin diluir.

### Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.  
Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 11.04.2023

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z19 0001 – COLOUR PAINT P-5000



**PINTURAS EUROSOL, S.L.U.**

Avda. Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049