

REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS COLOUR PAINT C-800



Código de producto: Z20 729

Descripción

Revestimiento antigoteras para la impermeabilización de cubiertas. No asfáltica. De capa gruesa. Con fibra. Fácil aplicación. Pisable o transitable de forma no continuada, exceptuando tráfico pesado. Para aplicar sobre materiales de obra. Impermeable. Con conservante antimoho y antiverdín.

Datos Técnicos

Naturaleza	Estireno Acrílica
Acabado	Semi - Mate
Uso	Exterior
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco / Rojo
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,31 – 1,35 kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	0,6 – 0,7 m ² /l (aprox. 1,5 l/ m ²) por capa
Espesor Recomendado	1,0 – 1,2 mm película seca
Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)	6 – 8 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 – 24 horas. Pisable: 2 – 3 días
Diluyente	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	41,5 – 42 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (c) (75/40) Max. COV's 10 g/l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.
No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.
No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.
No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio. Pinturas Eurosol, S.L., no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.

Modo de Empleo

Si existen grietas superiores a 1 mm, es aconsejable taparlas previamente, y/o reforzarlas con cinta de malla colocada entre las capas del Revestimiento Antigoteras que se aplica.

Para asegurar la estanqueidad de terrazas horizontales, es conveniente seguir la aplicación del Revestimiento Antigoteras, hasta una cierta altura de las paredes verticales, reforzando si es necesario el ángulo de unión de las dos superficies.

Para garantizar el resultado, colocar entre las capas del Revestimiento Antogoteras, un refuerzo de fibra continua por toda la superficie, esta mejora, aumenta el grosor y la resistencia siendo conveniente en áreas que son pisadas con mayor frecuencia.

Mientras la pintura no está seca a fondo, es sensible al agua.

Superficies no preparadas:

Limpiar, eliminando los residuos, alisar y nivelar las pendientes o desniveles de la superficie a pintar, para evitar posibles encharcamientos. Aplicar la primera capa diluida con 25% de agua y la segunda tal cual a los rendimientos indicados. Es importante aplicar un grueso de 1 – 1,2 mm, para conseguir una elasticidad que permita mantener la continuidad del film sin roturas, en el supuesto que se formen nuevas grietas en la superficie protegida.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 25% de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha y rodillo.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Presentación

Envases de 4 Litros y 12 Litros.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 08.10.2020

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z20 729 – REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS COLOUR PAINT C-800



PINTURAS EUROSOL, S.L.U.

Avda. Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049