

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Xyladecor® Protector Satinado es un protector base disolvente satinado-brillante que protege la madera para su uso exterior ofreciendo una larga protección de hasta 5 años* frente a los cambios climáticos. Permeable al vapor de agua. Repele el agua al exterior. (* resistencia máxima observada)
Campos de aplicación	Está especialmente indicada para ventanas y puertas (incluyendo la parte interior), fachadas, casas de jardín, pérgolas, pilares y vigas. Xyladecor® Protector Satinado está indicado para proteger la madera exterior contra las influencias climáticas (humedad y sol).
Colores	Acabado Mate. Incoloro, Roble Claro, Castaño, Nogal, Pino, Sapelly, Teca, Pino Tea.
Envases	375ml, 750ml, 2,5L y 5L.

2.- Datos técnicos

Datos	Volumen sólido: 56 % (nominal) Rendimiento: La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: hasta 21m²/litro, en superficies lisas con una porosidad media.
Secado	Una capa con un grosor estándar: •Secado al tacto: 6 horas •Segunda capa: 12 horas aprox.

3.- Modo de empleo

Preparación	La superficie debe estar limpia, suave y seca antes de tratarla. Reparar todos los agujeros y defectos de la superficie, si es necesario lijar hasta conseguir la madera natural. Aplicar el producto en todas las superficies en la dirección del veteado de la madera para restaurar ralladas, erosiones en la madera y conseguir el brillo de la madera al aplicar diferentes capas, después eliminar los restos de polvo con un trapo. Cuando se aplica más de una capa, se recomienda lijar la superficie entre capa y capa, en la dirección del veteado de la madera, usando un papel de lija apropiado y después limpiar con un trapo libre de polvo. Evitar la inhalación del polvo. Utilizar una máscara apropiada cuando se lije la madera. El color natural de la madera puede influir en el tono del protector aplicado. Por lo tanto, se recomienda aplicar una tercera capa.
Modo de empleo	Xyladecor® Protector Satinado está preparado para utilizar y debe agitarse antes y durante su utilización. Aplicar con una brocha fina en la dirección del veteado. Después del secado de la primera capa (aproximadamente 12 horas) aplicar una segunda mano. El tiempo de secado puede aumentar si el tiempo es frío o húmedo. Maderas nuevas/limpias: Se recomienda lijar después de la primera capa, antes de aplicar la segunda. Para proteger la madera nueva de la intemperie, se recomienda una tercera capa. Se recomienda proteger previamente la madera nueva o limpia contra los hongos e insectos xilófagos (carcomas) usando un tratamiento adecuado de la gama Xylamon. Madera con valores estándar de humedad: • Para madera de coníferas hasta un máximo de 18% • Para madera dura hasta un máximo de 15 % • Especialmente en ventanas no superior a un 15 %. No se recomienda aplicar el Incoloro en maderas expuestas al sol. Para conseguir tonos más claros, se puede mezclar cualquier color con el Incoloro (no exceder el 50% de la mezcla). Todos los colores se pueden mezclar entre sí. Para sellar el veteado de la madera se precisa una tercera capa de Xyladecor® Protector Satinado para proteger de filtraciones.
Limpieza de útiles	Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con white spirit.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscip. 210
N.I.F. B-08218158

Edición 02/2022
La presente edición
anula las anteriores



4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 35º C. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. Para más información se puede consultar la ficha de datos de seguridad disponible.
-------------------------------	--

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

Edición 02/2022
La presente edición anula las anteriores

