

PAVIFER 120

SELLAFER AL AGUA

Código: 1021

Descripción

Barniz acrílico diseñado especialmente para sellar y endurecer suelos. De rápido secado y adherencia perfecta sobre todo tipo de superficies, ladrillo, piedra, asfaltos y cementos.

Propiedades

- Perfecta adherencia
- Rápido secado
- Protege de las filtraciones de agua
- Efecto antipolvo

Superficies de aplicación

Superficies diversas, ladrillo, piedra, asfalto, hormigón

Características técnicas

Color:	Incoloro
Aspecto:	Satinado alto.
Densidad:	0,96k/l
Dilución:	Agua
Limpieza:	En agua
Secado al tacto:	1 hora a 20°C y 60% de humedad relativa
Repintado:	Mínimo: 6 horas (función de absorción del paramento) Máximo: no tiene.
Rendimiento teórico:	10-12 m ² /l
Aplicación:	Brocha, rodillo.
Condiciones de aplicación:	La temperatura del ambiente debe ser superior a 8°C y la humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este límite.

Modo de empleo

Hormigón y asfalto:

- Dejar fraguar completamente el hormigón.
- Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Sellado: Aplicar una capa de PAVIFER 120 diluido un 10 – 20% en agua. Dejar secar 4-6 horas a 20°C.

Acabado: Aplicar dos o más capas de PAVIFER 120. Dejar secar 24 horas entre capas.

Superficies poco porosas:

- Eliminar eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Sellado: Aplicar una capa de PAVIFER 120 diluido un 10 – 20% en agua. Dejar secar 4-6 horas a 20°C.

Acabado: Aplicar dos o más capas de PAVIFER 120. Dejar secar 24 horas entre capas.

Observaciones

- No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos. Evitar la exposición directa del envase al sol.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.